

¿QUÉ IMPERMEABILIZANTE ME CONVIENE USAR EN UNA CISTERNA?

Para impermeabilizar una cisterna es necesario usar un producto cementicio que pueda estar en contacto directo con agua potable.

¿QUÉ PRODUCTO NECESITO?

SikaTop®-144

Mortero cementicio con base acrílica para recubrimientos (tipo pintura) impermeables y semiflexibles.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a diferentes materiales de construcción.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Resistente a la intemperie y al ambiente salino.
- Apto para recubrir tanques de agua potable.
- Permite que las superficies respiren.
- Excelente durabilidad en todos los climas.

USOS

Como acabado protector, impermeable y decorativo en superficies de concreto, ladrillo o asbesto-cemento, en obras civiles, bodegas, edificios, etc. Como pintura impermeable semiflexible en tanques para depósito de agua potable, muros de contención, fachadas, muros interiores o exteriores.



Aplica **SikaTop®-144** en: 1) Cisternas en interior o exterior
2) Muros que tengan presencia o contacto con humedad.



Presentación:

Unidad de 2 componentes (A+B) = 13.3 kg (Cubeta).

Dosificación:


De 0.7 a 0.9 kg/m² aplicado en 2 capas.

Color:

Blanco y gris.

PASOS DE APLICACIÓN SikaTop®-144

1




Limpia la superficie, debe estar seca y sin restos de polvo o material suelto.

2



Repara las grietas con Sikaflex® 1a y los descascaramientos con SikaTop® 122.

3



Antes de la aplicación satura la superficie con agua, evitando encharcamientos.

4




En un recipiente vierte primero el 80% del **componente A** (líquido) y luego el **componente B** (polvo).

5



Mezcla manualmente o con un taladro de bajas revoluciones, adiciona el resto del **componente A** hasta obtener una mezcla de color uniforme.

6



Aplica mínimo 2 manos de SikaTop®-144 con brocha o rodillo. Deja secar 4 horas entre la primera y segunda capa.

Importante: Aplica todo el producto antes de transcurrir una hora (20 °C).

