

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-131 Estuka Base MX

Recubrimiento decorativo para acabados lisos o texturizados, sobre muros y plafones.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-131 Estuka Base MX es una pasta en polvo lista para usarse, compuesta de agregados con granulometría controlada con características de trabajabilidad y adherencia.

Se recomienda aplicar el sistema de esta manera:

Primera capa para la nivelación del muro: SikaWall®-131 Estuka Base MX.

Como capa final de protección: SikaWall® 330 Estuka Acrílico MX o SikaWall® 151 Estuka Plus MX.

USOS

- Como base aplicada directamente sobre la superficie de block, concreto, ladrillo, yeso (Previamente sellado) o aplanado, principalmente en interiores.
- SikaWall®-131 Estuka Base MX puede ser utilizada en interiores como acabado final, sin embargo, en exteriores se recomienda protegerla con SikaWall® 330 Estuka Acrílico MX, SikaWall® 151 Estuka Plus MX, SikaLatex® N o pintura acrílica.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Base Cemento.
Presentación	Sacos de 20 kg.
Conservación	9 (nueve) meses a partir de la fecha de producción, si se almacena en su empaque original sellado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenarlo en un lugar seco, bajo techo, a temperaturas entre +5°C y +30°C.
Apariencia / Color	Blanco
Densidad	2.1 kg/l (Densidad de la mezcla).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar, sólo se debe agregar el agua recomendada y mezclar homogéneamente.
- Excelente manejabilidad y poder de cubrimiento.
- Excelente adherencia sobre los diferentes sustratos como: block, concreto, tabique, sillar, aplanados o yeso. La adherencia y resistencia se mejoran con el uso de SikaLatex N.
- Se obtiene un acabado liso o texturizado según la herramienta utilizada, de mayor dureza y adherencia que los estucos convencionales.
- Permite un control más fácil de la dosificación de los materiales, ya que no se necesita agregar nada más que agua.
- Permite avances más rápidos en la construcción que los morteros tradicionales.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	<ul style="list-style-type: none">▪ Es aconsejable hacer mosaicos de muestra sobre el sustrato a cubrir.▪ En superficies de block: De 2 a 3 m² por saco de 20 kg aprox. dependiendo del espesor a aplicar▪ Sobre capas de mortero, concreto y superficies bien aplanadas: de 5.5 a 12 m² por saco de 20 kg aprox.
Temperatura Ambiente	+10°C a +35°C
Proporción de la Mezcla	4 a 5 Litros por saco de 20 kg.
Temperatura del Soporte	+10°C a +35°C
Vida de la mezcla	30 a 45 minutos dependiendo la temperatura.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación por aceites, polvo, residuos de curado, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Puede estar seco, húmedo o saturado, pero sin encharcamiento.

En las paredes de block se recomienda humedecer la superficie o sellar la superficie con **SikaLatex®-N** diluido 3:1 (agua: resina).

Sobre superficies de concreto o yeso, sellar previamente la superficie con **SikaLatex®-N** diluido 3:1 (agua: resina) para mejorar la adherencia.

MEZCLADO

- **SikaWall®-131 Estuka Base MX** se recomienda como capa de base, por lo que su consistencia debe ser pastosa; se recomienda agregar 20% de agua (4 litros) por cada bolsa de 20 kg; mezclar por 3 minutos, dejar reposar por 3 minutos y mezclar nuevamente por 40 segundos.
- Para una mejor adherencia de la pasta, se recomienda añadir 125 ml de **SikaLatex®-N** al agua de mezcla por cada saco de 20 kg. La cantidad de agua más **Sikalátex N** no debe exceder los 5 litros

APLICACIÓN

Después de hacer la preparación de la superficie, aplique una capa de 3 a 10 mm de **SikaWall®-131 Estuka Base MX** dependiendo del espesor requerido para realizar la nivelación del muro.

Si lo desea, puede aplicar una capa final de **SikaWall® 330 Estuka Acrílico MX** o **SikaWall® 151 Estuka Plus MX** no mayor de 3 mm para dar un acabado final con mayor resistencia.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Deben lavarse con agua antes de que el producto se endurezca.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben con-

nocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
SikaWall®-131 Estuka Base MX
Agosto 2024, Versión 01.02
021840101000000051

SikaWall-131EstukaBaseMX-es-MX-(08-2024)-1-2.pdf

